

Betonsealer

Flügger Floor er produkter til behandling af beton- og trægulve. Produkterne kombinerer enkel anvendelse, slidstyrke, rengørighed og finish.

Egenskaber

Farveløs støvbinder til betongulve. Giver en diffusionsåben smudsafvisende og rengøringsvenlig overflade. Anbefales til lokaler uden særlige funktionelle krav, brugsbetinget slid og tilsmudsning.

- Smudsafvisende
- Rengøringsvenlig
- Diffusionsåben



Anvendelse

Ubehandlet eller støvbundet beton.
Gulve i opholdsrum, entre, kontor, pulterrum, fyrrum, depotrum og kælderrum.

Underlag

Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.
Afsmitning må ikke forekomme.
Overfladen skal være hvidtør.

Behandling

Afrens cementslam på nye cementgulv ved maskinslibning.
Smuds, snavs, fedt, olie, voks og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.
Betonskader udbedres med beton.
Påfør 1-2 gange til overfladen er mættet uden at der dannes laklag.
Ved 2 påføringer fortyndes første stryging 10 %.

Påføring

Pensel eller rulle.
Afstem valg af værktøj med krav til finish.
Påfør ensartet vådt-i-vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning.
Anvend altid samme batch nr. på sammenhængende/ubrudte overflader.
Kulde / varme kan påvirke materialet viskositet.
Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Farveløs overflade.
Støvbinding opnås med en enkelt påføring.
Ved 2 påføringer opnås en mere rengøringsvenlig overflade.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket

Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Supplerende Info

Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

Tekniske data

Produkttype	Imprægnering
Massefylde (kg/l)	1.02
Tørstof vægt (%)	19
Tørstof vol. (%)	17
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	2
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	6
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Emission jf. ISO 16000-6:2011 (< µg/m ² h efter 28 dage)	10
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

Nuværende TDS Version

juni 2021

Erstatter TDS Version

januar 2021