

# Impredur Træolie

Flügger Wood Oil er produkter til oliebehandling af udvendigt træværk. Beskytter overfladen samtidig med at træets struktur og åretegning er synlig.

## Egenskaber

Vandig special træolie med ekstra vandafvisende egenskaber. Indeholder UV-filter som beskytter mod solens skadelige stråler. Pigmenteret træolie giver den bedste beskyttelse. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

- Synlig åretegning og struktur
- Ekstra vandafvisende overflade
- Indeholder UV-filter



## Anvendelse

Træfacader, træterrasser, havemøbler, vinduer og døre.  
Lyse og mørke vejrbestandige træsorter og trykimpregneret træ.

## Underlag

Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.  
Anvendes ikke på underlag tidligere behandlet med lak, maling og dækkende træbeskyttelse.  
Utilstrækkeligt beskyttet endetræ, vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme.  
Fugtighed i træ inden malebehandling maks.: 18 %.

## Behandling

Træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre totalafrenses ved afrensning og slibning.  
Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Terrasserens.  
Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner.  
Uensartede overflader slibes til ensartet flade.

## Påføring

Påføres med pensel eller rulle og bearbejdes grundigt ind i træet.  
Afstem valg af værktøj med krav til finish.  
Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.  
Gentag behandlingen til træet er mættet, og fremstår ensartet uden at der dannes laklag. Overskydende træolie aftørres.  
Genbehandles så snart som muligt efter at træolie er trængt ind, og inden 8 timer efter 1. påføring.  
Kondensdannelse må ikke forekomme.  
Undgå at arbejde i direkte solskin.  
Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.  
Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.  
Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

# Forventet resultat

Farveløs eller transparent ekstra vandafvisende overflade.

Forventet holdbarhed 1-2 år.

Overfladens holdbarhed afhænger af trækvalitet, konstruktion, arbejdets udførelse og eksponering. Holdbarheden kan derfor være kortere eller længere end angivet.

## OBS!

Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.

Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.

Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Kølgt, frostfrit og tæt tillukket

## Supplerende Info

Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

## Tekniske data

Produkttype	Træolie
Massefylde (kg/l)	1.01
Tørstof vægt (%)	22
Tørstof vol. (%)	21
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	12
Lang rækkeevne (m <sup>2</sup> /l)	15
Kort rækkeevne (m <sup>2</sup> /l)	10
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

### Nuværende TDS Version

december 2021

### Erstatter TDS Version

december 2021