

## 2 in 1 Wood Tex Classic

Flügger Wood Tex Classic er oliebaseerede produkter til udvendig træ med god indtrængning og maksimal beskyttelse mod fugt og vand. Produkterne kan anvendes ved lave temperaturer.

### Egenskaber

Mat transparent træbeskyttelse & grunder i ét. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

- Enkel og hurtig påføring
- Transparent
- Indeholder UV-filter



### Anvendelse

Bygningskonstruktioner som fx carporte, udhus, havehuse, stakit og plankeværk.

Til lyse og mørke træsorter herunder tryk- eller vakuumimpregneret træ og underlag tidligere behandlet med transparent træbeskyttelse eller trækonstruktioner eksponeret for vejrlig uden overfladebehandling.

### Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Utilstrækkeligt beskyttet endetræ, vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme.

Fugtigindhold i træ inden malebehandling maks.:

Vinduer og døre: 12 % ± 3; Udhæng, hegn og beklædning: 18 %.

### Behandling

Løstsiddende træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre fjernes ved afrensning og slibning

Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Facade Clean.

Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner

Afrund skarpe kanter for at få bedst mulig dækksevne på kanter

Alt bart træværk behandles før eller umiddelbart efter montering

Tidligere malede/lakerede overflader skal totalafrenses.

Underlag som har stået ubehandlet i mere end 4 uger skal afrenses og løse træfibre fjernes.

Optimal holdbarhed opnås ved to eller flere behandlinger.

### Påføring

Pensel eller rulle.

Ved påføring med rulle efterstryges med pensel.

Afstem valg af værktøj med krav til finish.

Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.

Anvend altid samme batch nr. på sammenhængende/ubrudte overflader.

Kulde / varme kan påvirke materialet viskositet

Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.

Undgå at arbejde i direkte solskin.

Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.

Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.

Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

# Forventet resultat

Mat og transparent. Forventet holdbarhed 4 år.

Overfladens holdbarhed afhænger af trækvalitet, konstruktion, lagtykkelse, arbejdets udførelse og eksponering. Holdbarheden kan derfor være kortere eller længere end angivet.

## OBS!

Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.

Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.

Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.

## Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i mineralsk terpentin. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket

## Tekniske data

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Produkttype  | Træbeskyttelse, transparent |
| Massefylde (kg/l)                                    | 0.92                        |
| Tørstof vægt (%)                                     | 34                          |
| Tørstof vol. (%)                                     | 29                          |
| Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /ltr.)          | 8                           |
| Lang rækkeevne (m <sup>2</sup> /l)                   | 10                          |
| Kort rækkeevne (m <sup>2</sup> /l)                   | 4                           |
| Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning | Min. +5°C                   |
| Luffugtighed   | Maks. luffugtighed 80 % RF. |
| Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)                     | 6                           |
| Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)           | 12                          |
| Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)                 | 28                          |
| Fortynding   | Skal ikke fortyndes         |
| Rengøring af værktøj m.v.                            | Mineralsk terpentin         |

## Nuværende TDS Version

december 2021

## Erstatter TDS Version

januar 2021