

290 Tapetklæber Non-woven

Fiona Adhesive er vandige klæbere til opsætning af vægbeklædning.

Egenskaber

Færdigblandet, transparent forstærket klæber. Til opsætning af non-woven tapeter, hvor klæberen påføres væggen.

- Tapetklæber non-woven
- Let at applicere
- Kan sprøjtepåføres



Anvendelse

Indendørs i tørre rum til opsætning af non-woven tapet.

På beton, letbeton, puds, gipskarton, fibergips, træfiberplader, finerplader, spånplader og sandspartlede overflader.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.

Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes ved rengøring.

Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres og behandles med spærrende grundmaling.

Hårde, glatte underlag matslibes og grundmales.

Revner, ujævnheder og huller spartles.

Sugende og porøse underlag grundes.

Ubehandlede, malede og tapetserede underlag grundmales.

Påføring

På væg med pensel, rulle eller sprøjte og efterrulning.

Afstem lagtykkelse til underlag og vægbeklædning.

Påfør ensartet vådt i vådt og afslut ved at stryge/rulle i samme retning.

Lad klæberen tørre kort inden opsætning af tapet.

Forskel i lagtykkelse eller uens struktur kan resultere i uensartet overflade.

Utilstrækkelig lagtykkelse medfører risiko for blæredannelse og mangelfuld vedhæftning.

Overdreven lagtykkelse medfører risiko for krakelering, revnedannelse og synlige skjolder.

Klæber påført forsiden af tapetet kan medføre synlige skjolder.

Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.

Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme

Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid og gennemhærdning.

Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.

Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat

Forventet resultat

Ensartet og fastsiddende overflade.

Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin.

Belast overfladen med forsigtighed til klæberen er fuldt gennemhærdet.

OBS!

Sørg for god udluftning under og efter opsætning.

Miljøinformation

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket.

Beskyttelsesudstyr til: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring:

Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Miljøinformation: Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges.

Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Kølrigt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Klæber & lim
Massefylde (kg/l)	1.06
Tørstof vægt (%)	22
Tørstof vol. (%)	17
Almindelig rækkeevne (m ² /ltr.)	5
Lang rækkeevne (m ² /l)	6
Kort rækkeevne (m ² /l)	4
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +15°C
Luffugtighed	Maks. luffugtighed 80 % RF under opsætning og tørring.
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand og sæbe

Nuværende TDS Version

januar 2019

Erstatter TDS Version

september 2010