

# Metal Pro Grafitmaling

## Egenskaber

Alkydoliemaling med højt indhold af krystallinsk grafit. Giver en flot metallisk og stofflig overflade med en god vandfasthed. Er varmebestandig til 200 °C.

## Anvendelse

Bruges udendørs som mellem- eller topcoat i et rusthindrende system. Til vedligeholdelse og restaurering af smedejern, fx låger, hegn, lamper o.l. Også velegnet indendørs til dekorative og kreative formål.



## Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt, fri for smuds, fedt og olie. Afrens løs maling til ren flade. Fjern evt. rust med stålbørste eller ved hjælp af slibning eller sandblæsning.

Rengør med Flügger Facade Clean eller evt. Flügger Facade Anti-green. Efter brug af rengøringsmidlerne er det vigtigt at skylle efter med rigeligt rent vand.

Påfør 2 lag Flügger Metal Pro Rusthindrende Primer og 2 lag Flügger Metal Pro Grafitmaling. Opnå optimal beskyttelse med en total tørfilm lagtykkelse på 160-200 µm.

På emner, der bliver 80-200 °C, brug Flügger Metal Pro Grafitmaling som grundmaling direkte på overfladen og efterfølgende som 2 lag topcoat. Flügger Metal Pro Grafitmaling kan smitte af. Dette kan forhindres ved at afslutte behandlingen med at påføre en lak, fx Flügger Natural Wood Trælak Classic. Det kan dog reducere den metalliske effekt.

BRengøring og vedligeholdelse

Rengøres efter behov med Flügger Fluren 37 Grundrengøring eller Flügger Facade Anti-green.

**Opbevaring af ubrudte og brudte emballager:** Kølrigt og tæt tillukket

## Tekniske data

Glans	4;Mat
Massefylde (kg/l)	1,12
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	12
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Lagtykkelse (maks. mm)	2
Fortynding	Skal ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Mineralsk terpentin

## Nuværende TDS Version

januar 2009

