

Archaia Kompositionsmaaling Væg & Loft

Flügger Archaia er produkter, som giver et klassisk udseende. Anvendes til fredede og bevaringsværdige ejendomme eller hvor der i øvrigt stilles krav til bevaring af bygningskultur og traditionelt æstetisk udtryk.



Egenskaber

Vandig maling der danner bro mellem moderne underlag fx sandspartlede overflader og klassiske finish produkter som limfarve og linoliebaseret vægmaling. Benyttet som mellemmaaling giver Kompositionsmaaling, en heldækkende overflade som skaber et godt ensartet underlag for efterfølgende behandlinger med traditionelle materialer. Kan også bruges som finish produkt.

- Dækkende helmat overflade
- Mellemmaaling inden limfarve og linoliemaling
- Klassisk udtryk

Anvendelse

Indendørs til vægge og lofter som alternativ til limfarve.

Velegnet som dækkende mellemmaaling på sandspartlede eller tidligere plastmalede vægge inden behandling med traditionel maling fx. limfarve, tempera og linoliemaling.

Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling

Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning og slibning.

Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.

Hårde, glatte underlag matslibes.

Revner, ujævnheder og huller spartles.

Sugende og porøse underlag grundes med Forankringsgrunder.

Påføring

Omrøres grundigt før brug.

Påfør med pensel eller rulle.

Skal påføres med pensel/anstryger for at opnå udseende så tæt på limfarvens udtryk som muligt.

Afstem valg af værktøj med krav til finish.

Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.

Anvend altid samme batch nr. på sammenhængende/ubrudte overflader.

Kulde / varme kan påvirke materialet viskositet.

Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.

Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.

Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.

Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Forventet resultat

Helmat dækket overflade med udseende, dybde og glans som limfarve. Overfladen opløses ikke af vand, den tåler let rengøring og kan genbehandles uden at gamle malingslag først skal fjernes. Stærke især mørke nuancer er mere sarte end lyse ved slid og berøring. Afsmitning fra stærke nuancer grundet overskuds pigment kan forekomme. Spærrer ikke for gennemslag fra knaster og vandopløselige farvestoffer, vandskjolder og nikotin. Belast overfladen med forsigtighed til malingen er fuldt gennemhærdet.

Miljøinformation

Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.

Opbevaring af ubrudte og brudte emballager: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype	Emulsionsmaling
Glans	Mat;2
Massefylde (kg/l)	1.12
Tørstof vægt (%)	50
Tørstof vol. (%)	33
Almindelig rækkeevne (m ² /litr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +10°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF.
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	24
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Tæthed	Vanddamp: Sd = 0,12 m, svarende til klasse 1 i henhold til EN 7783-2
Fortynding	Skal normalt ikke fortyndes
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

Nuværende TDS Version

december 2021

Erstatter TDS Version

april 2021