

# Wood Tex Vinduesmaling

## Egenskaber

Flügger Wood Tex Vinduesmaling flyder godt sammen og dækker godt, også på kanter, hvor den ikke løber af. Tørret hurtigt og klæber ikke når vinduet lukkes. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

- Tørret hurtigt og klæber ikke når vinduet lukkes
- Utrolig nem og behagelig i brug
- Flyder godt sammen og dækker godt



## Anvendelse

Flügger Wood Tex Vinduesmaling indgår i systembehandlingen "Wood Tex", og anvendes som Top Coat udendørs på nye og tidligere behandlede lyse træarter, herunder tryk- og vakuumimpregneret træ. Se produktdatablad for Flügger Wood Tex Grundmaling.

Anvendes på inddækninger, vinduer og døre. Er udviklet til udvendig brug, men kan i forbindelse med behandling af vinduer og døre også anvendes indendørs.

## Underlag

Underlaget skal være rent, tørt, velkonstrueret og tidligere behandling skal være bæredygtig.

## Behandling

Forvitret overflade, løse malingslag og nedbrudt træ skal være grundigt afrenset. Anbefalet lagtykkelse minimum 60 µm, hvilket opnås med 2 påføringer.

## Påføring

Påføres med pensel eller velour-rulle.

Fabriksbehandlede overflader prøvestryges for vurdering af vedhæftning.

Efter ca. 8 timers tørring kan vinduesrammen tillukkes på halv hasp.

## OBS!

PVC-tætningslister kan pga. blødgøringsmiddel være årsag til klæbning. Fugtindhold må maks. være 12 % ± 3 på vinduer, døre og inddækninger.

# Tekniske data

Produkttype	Træbeskyttelse, dækkende
Glans	Halvblank;40
Massefylde (kg/l)	1,24
Tørstof vægt (%)	50
Tørstof vol. (%)	38
Almindelig rækkeevne (m <sup>2</sup> /litr.)	8
Min. arbejdstemp. under påføring og tørring/hærdning	Min. +5°C
Luftfugtighed	Maks. luftfugtighed 80 % RF
Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)	1
Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)	4
Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)	28
Fortynding	Vand
Rengøring af værktøj m.v.	Vand

## Nuværende TDS Version

januar 2018

## Erstatter TDS Version

januar 2014